







porcelamik

DATA SHEET
FICHA TECNICA

CODIGO PK
PKZM6060AK7
PKZM6060AK8
PKZM6060AK9
PKZM6060AK10

NAME OF SERIES OR ITEM NUMBER	Priego
LAST UPDATE	2016-12-02

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS TECNICAS		PORCELAMIK VALUES / VALORES	NORMA ISO 13006 REQUISITOS / REQUIREMENTS PAVIMENTOS	TEST METHOD AS PER IOS NORM TEST DE ACUERDO A
	LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	±0.05%	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	±0.02%	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	±0.09%	±0.6%	UNI EN ISO 10545-2
	SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	±0.2%	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	THICKNESS ESPESOR (MM)	±0.2%	±5%	UNI EN ISO 10545-2
	WATER ABSORPTION ABSORCION DE AGUA	1%-3%	$E \leq 0.50 \%$	UNI EN ISO 10545-3
	BENDING RESISTANCE RESISTENCIA A LA FLEXION	35.3	$\geq 35\text{Mpa}$	UNI EN ISO 10545-4
	BREAKING STRENGTH FUERZA DE ROTURA	1250	$\geq 1300\text{N}$	UNI EN ISO 10545-4
	CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS	GB(V)	GB Para Esmaltados UB para Pulidos	UNI EN ISO 10545-14
	STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LA MANCHAS	CLASS 5	$\geq \text{Grado } 3$	UNI EN ISO 10545-14
	ABRASION RESISTANCE (PEI) RESISTENCIA A LA ABRASION SUPERFICIAL (PEI)	3	Max. 175 mm ³	UNI EN ISO 10545-7
	MOHS HARDNESS DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)	41.4N/MM ²	MOHS 1-10	UNI EN ISO 10545-7
	SHADE VARIATION CLASS VARIACION DE TONALIDAD	V3	V1-V4	DIN 51094

PACKING INFORMATION
INFORMACION DE EMPAQUES

SIZE FORMATO	M2/BOX M2/CNT	PCS./BOX PZA./CAJA	BOX/PALLET CAJA/PALETA	M2/PALLET M2/PALETA	KG/BOX KG/CAJA	KG/PALLET KG/PALETA
600X600	1.44	4	40	57.6	31	1240