











# porcelamik

DATA SHEET  
FICHA TECNICA

CODIGO PK
PKMD1560OD1
PKMD1560OD2

NAME OF SERIES OR ITEM NUMBER	
LAST UPDATE	

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS TECNICAS		PORCELAMIKA VALUES / VALORES	NORMA ISO 13006 REQUISITOS / REQUIREMENTS PAVIMENTOS	TEST METHOD AS PER IOS NORM TEST DE ACUERDO A
	LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	±0.6%	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	±0.5%	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	±0.5%	±0.6%	UNI EN ISO 10545-2
	SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	±0.5%	±0.5%	UNI EN ISO 10545-2
	THICKNESS ESPESOR (MM)	±5%	±5%	UNI EN ISO 10545-2
	WATER ABSORPTION ABSORCION DE AGUA	7.0%	$E \leq 0.50 \%$	UNI EN ISO 10545-3
	BENDING RESISTANCE RESISTENCIA A LA FLEXION	37Mpa	$\geq 35\text{Mpa}$	UNI EN ISO 10545-4
	BREAKING STRENGTH FUERZA DE ROTURA	$\geq 800$	$\geq 1300\text{N}$	UNI EN ISO 10545-4
	CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS	GB	GB Para Esmaltados UB para Pulidos	UNI EN ISO 10545-14
	STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LA MANCHAS	$\geq \text{Grado } 5$	$\geq \text{Grado } 3$	UNI EN ISO 10545-14
	ABRASION RESISTANCE (PEI) RESISTENCIA A LA ABRASION SUPERFICIAL (PEI)	3	Max. 175 mm <sup>3</sup>	UNI EN ISO 10545-7
	MOHS HARDNESS DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)	7	MOHS 1-10	UNI EN ISO 10545-7
	SHADE VARIATION CLASS VARIACION DE TONALIDAD	V2	V1-V4	DIN 51094

PACKING INFORMATION  
INFORMACION DE EMPAQUES

SIZE FORMATO	M2/BOX M2/CNT	PCS./BOX PZA./CAJA	BOX/PALLET CAJA/PALETA	M2/PALLET M2/PALETA	KG/BOX KG/CAJA	KG/PALLET KG/PALETA
15x60cm	1	11	80/64	80/64	19.5	1560/1248