













# porcelamik

DATA SHEET  
FICHA TECNICA

<b>CODIGO PK</b>
PKTU3030QZ32
PKTU3030QZ33
PKTU3030QZ34
PKTU3030QZ35

<b>NAME OF SERIES OR ITEM NUMBER</b>	30x30
<b>LAST UPDATE</b>	2015-6-30

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS TECNICAS		PORCELAMIKA VALUES / VALORES	NORMA ISO 13006 REQUISITOS / REQUIREMENTS PAVIMENTOS	TEST METHOD AS PER IOS NORM TEST DE ACUERDO A
	LENGTH AND WIDTH DIMENSIONES (MM)	± (0.06 + 0.08) %	± 0.5 %	UNI EN ISO 10545-2
	STRAIGHTNESS OF SIDE RECTITUD LATERAL (MM)	± (0.02 + 0.02) %	± 0.5 %	UNI EN ISO 10545-2
	RECTANGULAR SQUARENESS ORTOGONALIDAD (MM)	± (0.07 + 0.07) %	± 0.6 %	UNI EN ISO 10545-2
	SURFACE FLATNESS PLANARIDAD (MM)	± (0.01 + 0.04) %	± 0.5 %	UNI EN ISO 10545-2
	THICKNESS ESPESOR (MM)	7.5 mm	± 5%	UNI EN ISO 10545-2
	WATER ABSORPTION ABSORCION DE AGUA	≤ 1.5 %	0.5% < E ≤ 3%	UNI EN ISO 10545-3
	BENDING RESISTANCE RESISTENCIA A LA FLEXION	≥ 28 MPA	≥ 30Mpa	UNI EN ISO 10545-4
	BREAKING STRENGTH FUERZA DE ROTURA	≥ 1000N	≥ 1100N	UNI EN ISO 10545-4
	CHEMICAL RESISTANCE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS	≥ UA	GB Para Esmaltados UB para Pulidos	UNI EN ISO 10545-14
	STAIN RESISTANCE RESISTENCIA A LA MANCHAS	Grado 4	≥ Grado 3	UNI EN ISO 10545-14
	ABRASION RESISTANCE (PEI) RESISTENCIA A LA ABRASION SUPERFICIAL (PEI)	-	Max. 175 mm <sup>3</sup> Para Pulidos PEI 1-5 para esmaltados	UNI EN ISO 10545-7
	MOHS HARDNESS DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)	9	MOHS 1-10	UNI EN ISO 10545-7
	SHADE VARIATION CLASS VARIACION DE TONALIDAD	V2	V1-V4	DIN 51094

PACKING INFORMATION  
INFORMACION DE EMPAQUES

SIZE FORMATO	M <sup>2</sup> /BOX M <sup>2</sup> /CNT	PCS. /BOX PZA. /CAJA	BOX/PALLET CAJA/PALETA	M <sup>2</sup> /PALLET M <sup>2</sup> /PALETA	KG/BOX KG/CAJA	KG/PALLET KG/PALETA
300 x 300	0.99	11	81	80.19	17	1400